

# Micronizzati e Sabbie

REV. ECM04-349023



## CARBONATO DI CALCIO SABBIE DI MARMO PERLATO DI SICILIA

# ECO1500

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ECO1500 è un carbonato di calcio (granulometria compresa tra 1200 e 1500  $\mu\text{m}$ ), costituito da marmo perlato di Sicilia semicristallino di buona bianchezza, ricavato da un bacino estrattivo della provincia di Trapani.

### COMPOSIZIONE CHIMICA


<b>CaCO<sub>3</sub>:</b>	99,5 $\pm$ 0,2 %	<b>Piombo:</b>	< 1 ppm
<b>Mg e Metalli Alcalini:</b>	1,0 $\pm$ 0,2 %	<b>Manganese:</b>	< 20 ppm
<b>Silice libera cristallina:</b>	< 1 %	<b>Zinco:</b>	< 5 ppm
<b>Ferro:</b>	25 $\pm$ 5 ppm	<b>Bario:</b>	< 3 ppm
<b>Cadmio:</b>	< 0,5 ppm	<b>Mercurio:</b>	< 1 ppm
<b>Cromo:</b>	< 0,5 ppm	<b>Sostanze Organiche:</b>	Assenti

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

<b>pH (UNI EN ISO 787-9):</b>	8,5
<b>Perdita al fuoco (DIN 55918):</b>	43,4 $\pm$ 0,5%
<b>Umidità (ISO 787-2):</b>	$\leq$ 0,1 %
<b>Residuo insolubile in HCl (F.U. XII ed.):</b>	$\leq$ 0,2 %
<b>Peso specifico reale (ISO 787-10):</b>	2,70 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Peso specifico apparente (UNI 1097-3):</b>	1,43 kg/dm <sup>3</sup>

### ANALISI GRANULOMETRICA (ISO:933-1)

Apertura Setacci [ $\mu\text{m}$ ]	Passante [%]
2000 $\mu\text{m}$	100,00 $\pm$ 0,00
1400 $\mu\text{m}$	97,52 $\pm$ 1,06
1250 $\mu\text{m}$	52,94 $\pm$ 9,16
1000 $\mu\text{m}$	1,72 $\pm$ 0,69
800 $\mu\text{m}$	0,24 $\pm$ 0,02



STRUMENTO DI MISURA: MALVERN MASTERSIZER3000E

### STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto va stoccato al riparo da contaminazioni ambientali esterne.



**Ecomarmo s.r.l.**  
Via Auro Roccone, 2/B  
91010 Vita (TP) ITALIA

P. IVA 01948220817

[www.ecomarmo.it](http://www.ecomarmo.it)  
[info@ecomarmo.it](mailto:info@ecomarmo.it)  
+39 . 0924 958 102  
+39 . 0924 953 098

[#ecomarmo](#)



Questi dati sono l'espressione della media dei valori ricavati da numerose analisi, non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto prima dell'uso e non costituiscono vincolo contrattuale.